

## **COCO 1K Pisztolyhab**

Nedvesség hatására megkeményedő egykomponensű szigetelő, szerelő és kitöltő poliuretán gyorshab környezetbarát hajtógázzal.

**Alkalmazható:** elsősorban ajtó- és ablakkeretek szerelésénél üregek, hézagok kitöltésére, tömítésére. Csőszerelésnél falattörések kitöltésére. Tető-, fal-, mennyezetcsatlakozások tömítésére, továbbá szigetelésre, ragasztásra.

**Tulajdonságai:** kiválóan tapad szinte minden anyagra, pl: beton, téglá, terméskő, fa, vakolat, különböző fémek és műanyagok. Nem rothad, hőnek, víznek és a legtöbb vegyi anyagnak ellenáll. Ibolyántúli sugárzástól óvni kell.

**Előkészületek:** a hordfelületek legyenek tiszták és terhelhetők. A törmelék, port és zsírt távolítsuk el. A megtisztított felületet nedvesítsük be. A palackot minden használat előtt 20x jól rázzuk fel, majd a használati utasításnak megfelelően csavarjuk a pisztolyra.

**Felhasználás:** a szelepemelő billentyű és az állítócsavar szabályozásával a kiáramló habot takarékosan adagoljuk. A hézagot vagy üreget csak félig töltjük ki a csíkonként adagolt habbal. Több réteg bedolgozása esetén a felületet ismételten nedvesítsük meg.

**Fontos:** jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk, munka közben ne dohányozzunk. Vigyázzunk, hogy a hab a szemünkbe ne kerüljön, használjunk védőruhát, védőkesztyűt. A padlót papírral vagy műanyag fóliával takarjuk be. A kifröccsent habot azonnal COCO pürhabtisztítóval oldjuk le, mert a megkeményedett hab már csak mechanikus úton távolítható el.

**Műszaki adatok:** környezetbarát, ózonkímélő. Felhasználható: 5°C és 35°C között, az anyag hőmérséklete 10°C és 30°C között legyen. Optimális felhasználás: +23 °C-on 50% páratartalom mellett. Bőrösödik: kb. 10 perc után, vágható: kb. 45 perc után a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően max. 30 mm átmérő esetén. Hőálló: -40 °C és +90 °C között. Hűvös, száraz helyen, függőleges helyzetben tároljuk. A megkeményedett hab nem egészségkárosító hatású.

Xn ▲ Tartalma: 4,4'-difenil-metán diizocianát  
Xn Ártalmas F+ Fokozottan tűzveszélyes izomerjei és homologjai.

R-mondatok: R12. Fokozottan tűzveszélyes!

R36/37/38. Szem- és bőrizgató hatású, irritálja a légutakat.

R42. Belélegezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

R43. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

S-mondatok: S23. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

S24/25. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

S36/37. Megfelelő védőruhát és védőkesztyűt kell viselni.

S45. Baleset, vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni.

Ha lehetséges ezt a címkét meg kell mutatni.

S51. Csak jól szellőztethető helyen használható.

Veszélyes anyag: difenil-metán 4'4 diizocianát 25-50%,  
propán-n-bután: 3-10%, dimetiléter: 2,5-10%.

**A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténi, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használat közben tilos a dohányzás. Gyermek kezébe nem kerülhet.**

**Forgalmazza:** Orbay Kft. 1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Tel: (1)401-40-20

KERMI eng.sz.: E-96/ 3467

**Felhasználható:** a palack alján jelzett időpontig (nap/hó/év). 750 ml

**Származási hely:** made in EU.