

COCO XXL Pisztoxyhab

Nedvesség hatására megkeményedő egykomponensű szigetelő, szerelő és kitöltő poliuretán gyorshab környezetbarát hajtógázzal.

Kiemelkedő kihozatal: kb. 60-65 liter.

Alkalmazható: elsősorban ajtó- és ablakkeretek szerelésénél üregek, hézagok kitöltésére, tömítésére. Csőszerelésnél falattörések kitöltésére. Tető-, fal-, mennyezetcsatlakozások tömítésére, továbbá szigetelésre, ragasztásra.

Tulajdonságai: profi minőség. Kiválóan tapad szinte minden anyagra, pl: beton, téglá, terméskő, fa, vakolat, különböző fémek és műanyagok. Nem rothad, hőnek, víznek és a legtöbb vegyi anyagnak ellenáll. Ibolyántúli sugárzástól óvni kell.

Előkészületek: a hordfelületek legyenek tiszták és terhelhetők. A törmeléket, port és zsírt távolítsuk el. A megtisztított felületet nedvesítsük be. A palackot minden használat előtt 20x jól rázzuk fel, majd a használati utasításnak megfelelően csavarjuk a pisztolyra.

Felhasználás: a szelepemelő billentyű és az állítócsavar szabályozásával a kiáramló habot takarékosan adagoljuk. A hézagot vagy üreget csak félig töltjük ki a csíkonként adagolt habbal. Több réteg bedolgozása esetén a felületet ismételten nedvesítsük meg.

Fontos: jól szellőztethető helyiségben dolgozzunk, munka közben ne dohányozzunk. Vigyázzunk, hogy a hab a szemünkbe ne kerüljön, használjunk védőruhát, védőkesztyűt. A padlót papírral vagy műanyag fóliával takarjuk be. A kifröccsent habot azonnal COCO purhabtisztítóval oldjuk le, mert a megkeményedett hab már csak mechanikus úton távolítható el.

Műszaki adatok: környezetbarát, ózonkímélő.

Felhasználható: 5°C és 35°C között, az anyag hőmérséklete 10°C és 30°C között legyen. Optimális felhasználás: +23 °C-on 50% páratartalom mellett. Bőrösödik: kb. 10 perc után, vágható: kb. 45 perc után a hőmérséklettől és a légnedvességtől függően max. 30 mm átmérő esetén. Hőálló: -40 °C és +90 °C között. Hűvös, száraz helyen, függőleges helyzetben tároljuk. A megkeményedett hab nem egészségkárosító hatású.

