



Orbay

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Orbay Kft. H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

OrbayMULTI PU050 Flex tömítő és ragasztóanyag

Műszaki adatlap

Az OrbayMULTI PU050 Flex, egy poliuretán bázisú tömítő és ragasztóanyag, amely a légköri páratartalom hatására kikeményedik. Kiválóan tapad vaslemezhez, alumíniumhoz, rozsdamentes acélhoz, ólomhoz, rézhez, kerámiához, fához stb.

Tulajdonságai:

- Tartósan rugalmas
- Nem veszi fel a szennyeződést
- Nem zsugorodik
- Pisztollyal könnyen kinyomható, könnyen elsimítható
- Átfesthető
- Megfelel a VOC speciális tartalmi követelményeinek, LEED hitelesített, EQc4.1 „Alacsony kibocsátású termék” az SCAQMD 1168. szabálya szerint
- Egyezik a francia VOC A+ osztály követelményeivel

Alkalmazható:

- Az építőiparban különösen a bádogosmunkákban
- Autó- és karosszériagyártásban, konténergégyártás és javításban, hajógyártásban
- Hűtés-, klíma- és szigeteléstechika területén

Felhasználás:

- Előkészületek: A felületek legyenek szárazak, tiszták és zsírmentesek. Üveg, fém és egyéb nem porózus felületeket oldószerrel tisztítsa meg.
- Szúrja ki a kartust, csavarja fel a csőrt és vágja le a kívánt szögben. Távolítsa el a tubus aljáról az alumínium burkolatot. Illessze a kartust egy kinyomópisztolyba, majd nyomja ki és húzza simára egy fugázó szerszám segítségével.

Minőségét megőrzi:

A gyártástól számított 12 hónapig, megfelelően, a saját csomagolásában tárolva.



Orbay

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Orbay Kft. H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Termék	Tartalom	Kiszerezés(db/csom.)
OrbayMULTI PU050 Flex tömítő- és ragasztóanyag (szürke)	310ml	12

Korlátozások:

- Ne alkalmazza 5°C alatt és 40°C felett.
- Ne alkalmazza fagyott, vagy nedves felületeken, vagy álló vízben keresztül.

Használat előtt		
Alapanyaga:	Poliuretán	
Összetétel:	Thixotropikus	
Kikeményítési mechanizmus:	Nedvességre történő kikeményedés	
Sűrűsége:	1,20 ^{+0,03} g/ml	
Nyitott ideje:	50-70 perc.(23°C és 50% R.H. esetén)	
Kikeményedési arány:	Min.2 mm/nap (23°C és 50% R.H. esetén)	
Méretváltozás:	0 mm (EN ISO 7390)	
Hőállósága:	-40°C-tól, +90°C-ig	
Felhasználási hőmérséklet:	+5°C-tól, +40°C-ig	
Használat után		
Keménysége:	50 ⁺⁵	28 nap után (ISO 868)
Festhető:	Igen*	
Nyúlása:	300%, vagy több	(ISO 37)
Szakítószilárdsága:	2,5 N/mm ²	(ISO 37)

*Figyelembe veendő a festékbázis minősége és sokfélesége, ezért átfestés előtt teszt javasolt.

Általános információk:

Ez a technikai adatlap a legjobb tudásunk szerinti információkat tartalmazza, melyek a tapasztalaton alapulnak. Az Orbay Kft. az állandó termékminőséget garantálja.

Mindig olvassa el a Biztonsági adatlapot, mielőtt használja a terméket.

Cím/Anschrift/Address
Orbay
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Handels- und Dienstleistungs G.m.b.H.
Commercial & Services Ltd.
H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Telefon: +36 (1) 401-40-20
Telefax: +36 (1) 401-40-22
E-mail: orbay@t-online.hu

Adószám:
10268131-2-42
Steuernummer/Tax
reference No.:
HU10268131

Bank
COMMERZBANK
14220108-06972006



Orbay

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Orbay Kft. H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Cím/Anschrift/Address
Orbay
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Handels- und Dienstleistungs G.m.b.H.
Commercial & Services Ltd.
H-1108 Budapest, Gyömrői út 140.

Telefon: +36 (1) 401-40-20
Telefax: +36 (1) 401-40-22
E-mail: orbay@t-online.hu

Adószám:
10268131-2-42
Steuernummer/Tax
reference No.:
HU10268131

Bank
COMMERZBANK
14220108-06972006